

# INMAFEED K1021

## - Technisches Datenblatt

Der Feedstock basiert auf einem Aluminiumoxid-Pulver ( $Al_2O_3$ ,  $\geq 99,99\%$ , Sumicorundum AA04 (Sumitomo)) und einem wachsbasierten Bindersystem für den Pulver-Spritzgießprozess.

Das Spritzgießen dieses Feedstocks ist auf einer Standardspritzgießmaschine möglich. Bedingt durch die materialeigene Abrasivität von keramischem Pulver wird der Einsatz von Zylindern, Schnecken und Werkzeuginneren empfohlen, die aus Hartmetall gefertigt sind.

Die hergestellten Bauteile sind, bevor sie der Sinterung zugeführt werden können, in einem zweistufigen Entbinderungsprozess zu entbindern.

Der erste Entbinderschritt umfasst das Herauslösen des Binders in einem Wasserbad.

Im zweiten Entbinderungsprozess wird der restliche Binder thermisch herausgelöst.

Diese allgemeinen Richtlinien basieren auf einer Wandstärke von ca. 5mm. Bitte berücksichtigen Sie bei Anwendung dieser allgemeinen Empfehlungen unbedingt, dass es sich hierbei ausschließlich um Richtwerte handelt, die in der Praxis, entsprechend der jeweiligen Bauteil-Wandstärken und -gestaltung, optimiert werden sollten.

Wir beraten Sie gerne anhand der bauteilspezifischen Daten.

### Feedstock: Kennwerte

#### **Typische Materialeigenschaften**

<i>Produkt</i>	Feedstock für den keramischen Spritzgießprozess
<i>Binderbasis</i>	Polyolefinbasiertes Bindersystem
<i>Aussehen</i>	Weißes bis gräuliches Granulat
<i>Lagerung und Haltbarkeit</i>	Bei trockener Lagerung und Raumtemperatur kann die Feedstockmenge pro Verpackungseinheit bis zu sechs Monaten nach Öffnung eingesetzt werden. Nach Materialentnahme muss der Behälter wieder luftdicht verschlossen werden.
<i>Typische Zusammensetzung nach den Sintern</i>	$Al_2O_3$ , $\geq 99,99\%$ , Sumicorundum AA04 (Sumitomo)
<i>Theoretische Dichte</i>	$\sim 3,99 \text{ g/cm}^3$
<i>Schwindung, ca.</i>	18,2 %
<i>Werkzeugaufmaß-Faktor, ca.</i>	1,22

#### **Typische Verarbeitungseigenschaften**

<i>Werkzeugtemperaturen</i>	55 – 62 °C
<i>Verarbeitungstemperaturen Spritzgießen</i>	159 – 162 °C
<i>Entbinderung</i>	Zweistufig
<i>Erste Entbinderungsstufe</i>	Wässrige Entbinderung
<i>Zweite Entbinderungsstufe</i>	Thermisch bis 300 °C
<i>Sintertemperatur</i>	$T_{max} 1620 \text{ °C, an Luft}$

## INMAFEED K1021

### Verarbeitungsempfehlung Spritzgießprozess

<b>Einstellwerte Temperatur</b>	<b>Empfehlung</b>
<i>Werkzeug Vorlauftemp. Düsenseite</i>	60 °C
<i>Werkzeug Vorlauftemp. Auswerferseite</i>	60 °C
<i>Temperatur Einzugszone</i>	40 °C
1. <i>Zylinderheizband</i>	159 °C
2. <i>Zylinderheizband</i>	160 °C
3. <i>Zylinderheizband</i>	161 °C
4. <i>Zylinderheizband</i>	162 °C
<i>Düsenheizband</i>	162 °C

<b>Einstellwerte Spritzgießen</b>	<b>Empfehlung</b>
<i>Schneckenumfangsgeschwindigkeit</i>	4,5 – 6,0 m/min
<i>Staudruck</i>	20 bar
<i>Dekompressionshub</i>	0,25 – 0,4 cm <sup>3</sup>
<i>Dekompressionsgeschwindigkeit</i>	0,25 cm <sup>3</sup> /s
<i>Einspritzgeschwindigkeit</i>	5 – 30 cm <sup>3</sup> /s
<i>Nachdruck</i>	2/3 des Umschaltspritzdruckes
<i>Nachdruckzeit</i>	0,5 – 2,5 s

Juli 2020