

INMAPOM K3030

- Technisches Datenblatt

Der Feedstock basiert auf einem Aluminiumoxid-Pulver (Al_2O_3 , 99,7 %) und einem POM-basierten Bindersystem für den Pulver-Spritzgießprozess.

Das Spritzgießen dieses Feedstocks ist auf einer Standardspritzgussmaschine möglich. Bedingt durch die materialeigene Abrasivität von keramischem Pulver wird der Einsatz von Zylindern, Schnecken und Werkzeuginneren empfohlen, die aus Hartmetall gefertigt sind.

Die hergestellten Bauteile werden in einem einstufigen katalytischen Entbinderprozess entbindert. Der Sinterungsprozess erfolgt in Luft bei 1.610°C.

Bitte berücksichtigen Sie bei Anwendung dieser allgemeinen Empfehlungen, dass es sich hierbei ausschließlich um Richtwerte handelt, die in der Praxis entsprechend der jeweiligen Bauteil-Wandstärken und Bauteil-Gestaltung optimiert werden sollten.

Wir beraten Sie gerne anhand der bauteilspezifischen Daten.

Rufen Sie die INMATEC Experten an +49 (0) 2226 / 9087 0

Feedstock: Kennwerte

Typische Materialeigenschaften

<i>Produkt</i>	Feedstock für den keramischen Spritzgießprozess
<i>Binderbasis</i>	POM basiertes Bindersystem
<i>Aussehen</i>	weißes bis gräuliches Granulat
<i>Typische Zusammensetzung nach den Sintern</i>	Al_2O_3 , 99,7 %
<i>Theoretische Dichte</i>	$\geq 3,88 \text{ g/cm}^3$
<i>Schwindung, ca.</i>	16,6 %
<i>Werkzeugaufmaß-Faktor, ca.</i>	1,20

Typische Verarbeitungseigenschaften

<i>Werkzeugtemperaturen</i>	125 – 130 °C
<i>Verarbeitungstemperaturen Spritzgießen</i>	170 – 175 °C
<i>Entbinderung</i>	einstufig
<i>katalytische Entbinderung</i>	Gewichtsverlust: 15,8 %
<i>Sintertemperatur</i>	T_{max} 1610 °C, an Luft

INMAPOM K3030

Verarbeitungsempfehlung Spritzgießprozess

<i>Einstellwerte Temperatur</i>	Empfehlung
<i>Werkzeug Vorlauftemp. Düsenseite</i>	125 °C
<i>Werkzeug Vorlauftemp. Auswerferseite</i>	125 °C
<i>Temperatur Einzugszone</i>	170 °C
1. <i>Zylinderheizband</i>	172 °C
2. <i>Zylinderheizband</i>	172 °C
3. <i>Zylinderheizband</i>	172 °C
4. <i>Zylinderheizband</i>	172 °C
<i>Düsenheizband</i>	172 °C

<i>Einstellwerte Spritzgießen</i>	Empfehlung
<i>Schneckenumfangsgeschwindigkeit</i>	5 – 6,5 m/min
<i>Staudruck</i>	20 bar
<i>Dekompressionshub</i>	0,25 cm ³
<i>Dekompressionsgeschwindigkeit</i>	0,5 cm ³ /s
<i>Einspritzgeschwindigkeit</i>	5 – 30 cm ³ /s
<i>Nachdruck</i>	² / ₃ des Umschaltgespritzdruckes
<i>Nachdruckzeit</i>	0,5 – 2,0 sek

November 2017